

YL-1259A 低泡润湿助剂

概述：

特殊改性的聚醚改性的三硅氧烷，适用于水性体系，底材润湿，抗火山口效应，低泡。

物理指标：

外观：淡黄色透明液体

活性物含量：100%

折射率(25°C)：1.435-1.445

粘度(25°C)：12-25 cs

表面张力 (0.1%)：20.0-21.0 mN/m

水溶性：可溶的

产品特性：

水性系统用有机硅表面活性剂，它使表面张力强烈降低，从而导致优异的底材润湿和流平。添加量：0.2-1.0%

典型应用：

提高水性涂料的难以涂布的基材润湿性和防缩孔

提高印刷油墨的基材润湿性

用于合成革离型纸的润湿

包装和储存要求：

25kg，200kg。

密封贮存，常温下贮存期 24 个月。