

# 也乐化学集团高端聚氨酯

## TDI/TMP 系潮固化眼镜漆树脂

### YL-MU265P(新)

#### 一【产品描述】

TDI/TMP 系潮固化眼镜漆树脂，系芳香族异氰酸酯树脂。

#### 二【产品特性】

高光泽、耐磨、耐屈折佳、附着力优、涂膜靓丽、耐溶剂、耐酸碱、贮存安定性佳、操作简单的特性

#### 三【应用范围】

适用于塑胶制品、人造石、木器、竹器、金属表面的涂装，其漆膜光亮如珠似镜，具有厚实感，具有极高的光泽、耐寒、耐盐雾、耐溶剂、耐酸碱之特性（主要应用于眼镜框的涂装）。

#### 四【技术指标】

型号	YL-MU265P（新）
外观	水白透明至淡黄粘稠液体
色泽（Fe-Co）	<1#
粘度（旋转粘度计/25度）	500~800mpa.s
固体含量%	64.5±1.5
NCO%	5.5±0.5
溶剂	BAC
容忍度（XYL）	≥3.0

#### 五【使用说明】

建议配方：一液型 PU 漆 YL-MU265P： 份 100  
溶剂（酯类、酮类、醚酯类）： 80-150 份

#### 六【注意事项】

1. 与酯类/酮类/醚酯类溶剂相溶性好,芳烃类有限相溶,脂肪族不可溶。所用释剂必须不含活性成份(如醇类、胺类等)。所用溶剂应为无水级,含水率低于 0.05%。
2. 防止水气进入,开启后应立即密封避免与空气长时接触。

#### 七【存放要求】

- 1、本产品对空气湿度极为敏感,开封或小包装时,请谨防水汽进入,用后立即密封完好或尽快用完。
- 2、本产品必须贮存于阴凉干燥环境,避免露天放置。在密封包装状态下保质期为六个月(出厂日期算起)

#### 八【特别声明】

以上数据系本公司用先进的检测设备按实际的测试及生产经验而撰写,但产品在应用时所差异的工作环境及物料配合则在本厂的控制范围以外,因此,本公司强烈建议用户,在实际应用该产品之前,必须先按照用户实际的需要及用途先进行测试、实验及使用。如遇到任何技术问题,可随时与本公司的技术部联络。

★本公司只对产品本身的品质及稳定性作保证。

销售总部：广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创智 38 号楼二楼 生产基地：广东韶关市新丰县马头化学工业园 008 号

TEL: 020-62322408 FAX: 020-62322409 网址: WWW.yelechem.com